

Glasuret® Fondo isolante all'acqua 1K, grigio scuro

G / GF

Applicazione: Fondo isolante monocomponente idrosolubile
Idoneo per vecchie verniciature non completamente essiccate
Fondo isolante per verniciature termoplastiche (TPA)
Utilizzabile come colore di contrasto (1:1 con Glasuret 93-E3)

Caratteristiche: Contiene meno del 5 % di solventi organici

- Note:**
- Temperatura minima di lavorazione 15 °C
 - L'essiccazione è strettamente legata alla temperatura, all'umidità dell'aria, alla circolazione dell'aria e allo spessore dello strato.
 - Immergere in acqua, nelle pause di lavoro, la testina delle pistole
 - Per la pulizia degli strumenti di lavoro utilizzare il 700-1
 - Raccogliere i residui di vernice e l'acqua di lavaggio e smaltire il tutto secondo l'informazione tecnica relativa al coagulante 700-7
 - Stabilità allo stoccaggio 18 mesi

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.











2004/42/II B(c I)(540)180: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.cl), in condizioni pronte all'uso, prevede un valore massimo di 540 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 180 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



Glasurit® Fondo isolante all'acqua 1K,
grigio scuro

G / GF

	Ciclo di verniciatura		
		Resa:	366 m ² /l spessore 1 μm
	Diluizione	+ 10% 93-E3	
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	25 – 35 s	Potlife 20°C: 7 giorni
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Pistola a gravità HVLP: 1.7 – 1,9 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello	Pistola a gravità ad alta efficienza 1.6 – 1.8 mm 2.0 bar
	Passate	2	
	Spessori	40 – 60 μm	
	Appassimento 20°C	ca. 5 min. tra le passate, fino a completa opacizzazione	
	Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C	2 h; temperatura min. 20°C, all'umidità dell'aria max. 50% 30 min.	
	Infrarosso: (Onde corte) Infrarosso: (Onde medie)	3 min. 50% + 5 min. 100% 15 – 20 min.	
	Carteggiatura: Manuale	P800	
	Carteggiatura (eccentrico)	P400 - P500 Successivo lavaggio con detergente Glasurit 700-1	

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 μm.

2004/42/II B(c I)(540)180: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.cl), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 540 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 180 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

