











**Glasurit® Stucco poliестere a spruzzo HS,  
grigio**



- Applicazione:** Stucco fine, applicazione a spruzzo
- Caratteristiche:** Elevato potere riempitivo, grande sicurezza applicativa, applicazione di strati ad alto spessore
- Note:**
- Stabilità allo stoccaggio: 8 mesi (20 °C)
  - **Carteggiare 1006-26 solo a secco**
  - **Isolare le zone carteggiate a lamiera nuda con primer Glasurit 2K SF 285-26**
  - **Non applicare su Wash-Primer (ad es. 283-150) oppure su superfici pretrattate con acidi!**
  - **Conservare in luogo fresco!**

	<b>Ciclo di verniciatura</b>	<b>V 1</b>		
	<b>Rapporto di miscela</b>	1,4 kg 1006-26		
	<b>Catalizzatore</b>	50 ccm 948-22, 75 ccm 948-22 sotto i 15°C		
	<b>Diluizione</b>	Al bisogno max. 4 % 352-10, -50		
	<b>Viscosità d'impiego DIN 4 20°C</b>	Viscosità di fornitura	<b>Potlife 20°C</b>	25 – 30 min.
	<b>Pistola a gravità Pressione al calcio</b>	Pistola HVLP: 2,5 – 3,0 mm 2,5 – 3,0 bar		
	<b>Passate</b>	3 – 5	<b>Spessori</b>	200 – 300 µm
		Nel caso fosse necessario raggiungere uno spessore > 300 µm di poliестere a spruzzo potrà essere applicato un secondo strato dopo l'essiccazione del primo senza la carteggiatura intermedia		
	<b>Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C</b>	3 – 4 h 30 min.		
	<b>Infrarosso: (Onde corte ) Infrarosso: (Onde medie)</b>	10 min. 15 – 20 min.		
	<b>Carteggiatura (eccentrico)</b>	Sgrossatura P 150 Colore di contrasto 581-90 Carteggiatura fine P 240		

**Avvertenza di sicurezza:**

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

**2004/42/II(b)(250)249:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.b), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 250 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 249 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

