

Glasurit® Stucco UV

G / S





Applicazione: Stucco fine

Caratteristiche:

Impiego universale su acciaio, acciaio zincato, alluminio, cataforesi, vecchie verniciature. Lo stucco fine alto solido convince per la sua rapida essiccazione, l'eccellente carteggiabilità e le buone proprietà anticorrosive. Viene inoltre aggiunto l'eccellente livello di finitura. Sviluppato principalmente per la riparazione di piccoli danni e piccoli graffi, per ottenere una superficie riparata esente da pori.

Note:

- Non utilizzare sotto la luce diretta del sole
- Non esporre alla luce solare durante lo stoccaggio

	Impiego	Stucco fine
	Ciclo di verniciatura	V 3, V 3a, V 9.5, V 15, V 15a
	Rapporto di miscela	Il prodotto è pronto all'uso.
	Spessori	max. 800 µm
	Essiccazione UV	5 min. (UV-A -> minimo 6 mW/cm²) Con l'impiego di lampade a LED, il tempo di essiccazione può essere ridotto grazie alla maggiore intensità nella gamma di lunghezze d'onda decisive. Questo deve essere verificato individualmente.
	Carteggiatura (eccentrico)	P80/150 nero spia 581-90 P240/320 sullo stucco e sulla vecchia verniciatura

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)239: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.b), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 250 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 239 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

