

Glasurit® Stucco multiuso

G / S

Applicazione:

Stucco ad alto e basso spessore applicabile a pennello
Modellatura di profili e arrotondamenti
Applicazione anche come stucco poliestere rapido a spruzzo
Impiego universale su: acciaio, acciaio zincato, alluminio non primerizzato

Caratteristiche:

Elevato contenuto di corpi solidi (High Solid), asciuga rapidamente, facilmente carteggiabile

Note:

- Mescolare a fondo prodotto ed il catalizzatore rosso (tonalità cromatica omogenea, nessun effetto marmorizzato)
- Mescolare in un contenitore plastico ed applicare con pennello piatto
- Dopo l'uso pulire con 352-10, -50
- In una passata non applicare più di 400 µm, aggiunta di catalizzatore non superiore al 3 %. L'eccesso di perossido comporta la decolorazione dello smalto a finire (sanguinamento)
- Su vecchie verniciature non indurite o su parti da trattare con fondo, carteggiare a lamiera allargandosi bene. Applicare lo stucco soltanto su lamiera nuda.
- Non sovrapplicare ad acidi o prodotti similari (Washprimer)

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.b), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 250 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 180 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



Glasurit® Stucco multiuso



| | Impiego | Ciclo di verniciatura a pennello | Ciclo di verniciatura a spruzzo |
|--|---|--|--|
| | Ciclo di verniciatura | | |
| | Rapporto di miscela | 100 % 839-85 | 100 % 839-85 |
| | Catalizzatore | 2-3 % 948-36 | 2-3 % 948-36 |
| | Diluizione | Al bisogno max. 4 % 352-10, -50 | max. 4 % 352-10, -50 |
| | Potlife 20°C | 5 min. | 5 min. |
| | Applicazione a pennello | 2 - 3 x | |
| | Pistola a gravità Pressione al calcio | | 2 - 3 mm 2 - 3 bar |
| | Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C | 30 min. | 30 min. |
| | Infrarosso: (Onde corte) Infrarosso: (Onde medie) | 5 – 7 min. 10 – 15 min. | 5 – 7 min. 10 – 15 min. |
| | Carteggiatura (eccentrico) | P80 Colore di contrasto 581-90 P150 / P240 | P80 Colore di contrasto 581-90 P150 / P240 |

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.b), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 250 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 180 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

