








### Glasurit® Base incolore per ritocchi

# G / X

- Applicazione:** La base incolore per ritocchi Glasurit® 90-M50 è impiegata per i lavori di ritocco a sfumare con lo smalto doppio strato metallizzato/pastello Serie 90 all'acqua
- Caratteristiche:** Con la Base incolore per ritocchi, si riesce ad ottenere un contorno della sfumatura più dolce ed omogeneo garantendo in questo modo il miglior risultato nei lavori di ritocco a sfumare.
- Note:**
- L'aerografo può essere impiegato per l'applicazione della Base incolore 90-M50 e smalto doppio strato Serie 90 senza lavaggio intermedio.

	<b>Ciclo di verniciatura</b>	<b>V 9, V 9.1, V 9.2</b>
	<b>Rapporto di miscela</b>	2 : 1 asta graduata 100 Vol.% 90-M50
	<b>Diluizione</b>	50 Vol.% Distendente 93-E3 oppure 93-E3 lang <b>( mescolare immediatamente dopo l'aggiunta! )</b>
	<b>Viscosità d'impiego DIN 4 20°C</b>	18 – 22 s
	<b>Pistola a gravità Pressione al calcio</b>	HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar all'ugello  Alta efficienza 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Passate</b>	2 passate senza appassimento intermedio. Applicare la seconda passata in modo leggero
	<b>Appassimento 20°C</b>	Nessuno

#### Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

