









### Glasurit® Additivo triplo strato

# G / X

**Applicazione:** Nelle formule colore della Serie 90, con l'impiego della Base incolore 90-M5 si ottiene un effetto maggiore di trasparenza del pigmento.

	<b>Ciclo di verniciatura</b>	
	<b>Rapporto di miscela</b>	Come da formula coloristica corrispondente della Serie 90 100 % Vol 90- ( Formula coloristica inclusa 93-E3)
	<b>Diluizione</b>	50 Vol.% Distendente 93-E3 oppure 93-E3 Lang ( <b>mescolare immediatamente dopo l'aggiunta!</b> )
	<b>Viscosità d'impiego DIN 4 20°C</b>	18 -24 s
	<b>Pistola a gravità Pressione al calcio</b>	HVLP: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar all'ugello  Alta efficienza 1,3-1,4 mm 2,0 bar
	<b>Passate</b>	2 + ½ per ottenere il giusto effetto  <b>Spessori</b> 10-15 µm
	<b>Appassimento 20°C</b>	5 min. dopo ogni passata
	<b>Essiccazione intermedia essiccazione:20°C soffiaggio con Dry Jet</b>	5 min. dopo ogni passata fino a completa opacizzazione

#### Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

