Schede tecniche

522-345

09/2018

Glasurit® Pasta strutturale fine

G / Z

Applicazione:

Additivo goffrante, elasticizzante, opacizzante. Impiegabile per la verniciatura di paraurti. In rapporto di miscela 1 : 1 con Serie 22 VOC, 22 VOC MC600 e in rapporto di 2:1 con trasparenti Glasurit 923- . Utilizzabile per la verniciatura di parti in plastica rigide.

Note:

- Non filtrare il prodotto!
- 522-345 non può essere messo a tintometro.

	Ciclo di verniciatura	**Serie 22 VOC, 22 VOC MC600 / Trasparenti 923-**			
		Pesatura come da formulazione oppure			
	1° step: Rapporto di miscela	100 Vol.% 22 VOC, 22 VOC MC600 100 Vol.% 522-345		100 Vol.% 923- 50 Vol. % 522-345	
	2° step: Rapporto di miscela	**3 : 1 : 1** 100 Vol.% 22 VOC MC600 / 923- : 522-345	**2 : 1 + 10%** 100 Vol.% 22 VOC /923- : 522-345		
	Catalizzatore	33 Vol.% 929-61, -63, -64	50 Vol.% 929-31, -33		
	Diluizione	33 Vol. % 352-10, -30, -40	10 Vol. % 352-50, -91		
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	16 - 18 s		**Potlife 20 °C**	6 h (con 929-33, -63) 4 h (con 929-31, -61)
	Pistola a gravità **Pressione al calcio**	Pistola a gravità HVLP: 1,3 mm 2.0 - 3.0 bar / 0.7 bar all'ugello		Pistola a gravità ad alta efficienza 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar	
	Passate	2		**Spessore del film**	50 – 70 µm
		929-33, -63:	**929-31, -61:**		
	Essiccazione: 20°C **Essiccazione: 60°C**	10 h 30 min.	6 h 20 min.		
	Infrarosso: (Onde corte) **Infrarosso: (Onde medie)**	8 min. 10 – 15 min.			

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.