









Glasurit® Additivo per applicazioni a rullo e pennello

G / Z

- Applicazione:** Additivo per l'applicazione a rullo o pennello della Serie 22 VOC, 22 VOC MC600
- Caratteristiche:** Per l'impiego della Serie 22 VOC, 22 VOC MC600 a pennello o rullo, miscelare solo con catalizzatore 929-13, gli altri catalizzatori rendono la viscosità troppo bassa. 522-78 per migliorare la distensione e per ridurre la formazione di bollicine d'aria nella Serie 22.
- Note:**
- La finestra di applicabilità si riduce rapidamente. Per questo motivo si consiglia l'impiego su ampie superfici solo se **strettamente** necessario

	Ciclo di verniciatura	
	Rapporto di miscela	100 Vol. % 22 VOC, 22 VOC MC600
	Catalizzatore	33 Vol. % 929-13
	Diluizione	5 Vol. % 522-78
	Potlife 20°C	1 h
	Passate	2 - 3
	Spessori	50 – 70 µm
	Essiccazione: 20°C Essiccazione: 60°C	8 h 30 min.
	Infrarosso: (Onde corte) Infrarosso: (Onde medie)	8 min. 10 – 15 min.

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

