

### Glasurit® Air-Drying Additive

# G / Z

- Applicazione:** Additive for accelerated air drying of Glasurit® 2 component standard VOC clearcoats on vertical and horizontal surfaces.  
Using 523-65 will allow for a dust-free surface more quickly. Sandability, polishability and readiness for assembly will be significantly improved. 523-65 is particularly suited for bodyshops who want to save energy and dry the clearcoat at a panel temperature below 60°C. 523-65 can help to reduce the occupation times of the combi-booth and drying oven. 523-65 is particularly suited for small repairs.
- Caratteristiche:** Shorter drying time at room temperature  
Improved surface drying, curing and polishability
- Note:** Use Glasurit 523-65 Air-Drying Additive at room temperature > 20°C only.  
Ambient temperature and film build can greatly affect the drying behavior.  
523-65 is intended for use only in 923- 610, -625, -630.  
523-65 will reduce the potlife.

#### Avvertenza di sicurezza:









Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.  
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



### Glasurit® Air-Drying Additive

# G / Z

	<b>Ciclo di verniciatura</b>	Clearcoat		
	<b>Rapporto di miscela</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100 Vol. %	923-610 923-625 923-630	
	<b>Catalizzatore</b>	33 Vol. %	929-61	
	<b>Diluizione</b>	33 Vol. %	523-65	
	<b>Viscosità d'impiego DIN 4 20°C</b>	Depending on the product 18 - 21 s	<b>Potlife 20 °C:</b>	Depending on the product 30 - 60 min.
	<b>Pistola a gravità Pressione al calcio</b>	Refer to the technical data sheet of the product in which 523-65 is used.		
	<b>Passate</b>	1 ½ without intermediate flash-off time	<b>Film thickness</b>	approx. 50 µm
	<b>Essiccazione</b>		<b>20° C</b>	<b>40° C</b>
		<b>923-610</b>		<b>60° C</b>
		Dust-free after	20 - 30 min *	10 - 15 min
		Polishable after	2 - 3 h	1 h **
		<b>923-625</b>		
		Dust-free after	25 - 35 min *	15 - 20 min
		Polishable after	3 - 4 h	1.5 h **
		<b>923-630</b>		
		Dust-free after	35 - 45 min *	20 - 25 min
		Polishable after	4 h	2 h **
		* Spraybooth in circulating air modes		
		** Waiting time at room temperature after surface drying in the oven		

#### Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

