











Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC MC600

G / A

- Toepassing:** 1-laag HS-Uni-Decklack voldoet aan de VOC regelgeving 420 g/l.
- Eigenschappen:** Een economische, High Solid, snel drogende aflak met een uitstekend vloeigedrag, een goede vulkracht, is uitermate duurzaam en lichtecht met een uitstekende lakstand.
- Opmerkingen:**
- Keuze verharder en verdunning is afhankelijk van de temperatuur en grootte van het object.
 - Mengkleuren niet puur gebruiken, steeds mengen met Mischlack 522-MC600 (3:1) !**

	Systeem	V 10		
			Rendement	475 m ² /l bij 1 µm
	Mengverhouding	Kleur volgens mengformule gemaakt 3 : 1 : 1 100 Vol. % 22-VOC MC600		
	Verharder	33 Vol. % 929-61, -63, -64		
	Verdunning	33 Vol. % 352-30 / -10 / -40		
	Spuitviscositeit DIN 4 20°C	ca. 18 – 22 s	Potlife 20°C	2 uur
	Bovenbeker Spuitdruk	HVLP-Pistool: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vernevelingsdruk	Conventionele bovenbeker 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar	
	Aantal lagen	2	Laagdikte	50 - 70 µm
		½ + 1 zonder tussendroging mogelijk op verticale oppervlakken	Laagdikte	ca. 50 µm
	Uitdamptijd 20°C	Ongeveer 5 minuten tussen iedere laag		
	Droging: 20°C Droging: 60°C	8 uur 30 min.		
	Infrarood (korte golf) Infrarood (midden golf)	8 min. 10 -15 min.		

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

