

# Glasurit® 2-Schicht-Decklack Velvet Silver II

**Eigenschappen:** Twee-laag effectlak met extreme fijne aluminium deeltjes om een chroom effect te verkrijgen. Om het gewenste kleureffect te bereiken is een egaal zwarte ondergrond (voorkleur) noodzakelijk.

- Ondergrond:**
- Uitgeharte oude laklagen
  - Glasurit® HS-Grundfüller 285-
  - Glasurit® Grundfüller 801-
  - Glasurit® HS-Primer Füller 285-

<b>Ontvetten</b>	Glasurit® KH-Entferner für Silicon und Teer 541-5	1 x	droog wrijven	P400 - P500	P 800	Glasurit® KH-Entferner für Silicon und Teer 541-5	1 x	droog wrijven		
	<b>Voorkleur Aflak 22 (zwart)</b>	Glasurit® HS-2K-Decklack 22	Glasurit® HS-Decklackhärter 929-	Glasurit® Einstellzusatz 352-	2:1 + 10% Maatlak	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	2	60 °C 30 min.	7-10 min.	P3000 3M-Trizact
of	<b>Voorkleur Aflak 55 (mengformule stap 1)</b>	Glasurit® 2-Schicht-Decklack 55	Glasurit® Einstellzusatz 352-	2:1 Maatlak	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	2	ca. 10 min.			
	<b>Velvet Silver II</b>	Glasurit® 2-Schicht-Decklack 55-9190 (Mischformel Step 2)	Glasurit® HS-Decklackhärter 929-	100: 5	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	3-4 dunne lagen	ca. 10 min.			
of:		Glasurit® 2-Schicht-Decklack 55-9190 (Mischformel Step 2)	Glasurit® Härter VOC 929-	100: 4	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	3-4 dunne lagen	ca. 10 min.			
	<b>Blanke lak</b>	Glasurit® HS-Multi Klarlack 923-255	Glasurit® HS-Decklackhärter 929-	Glasurit® Einstellzusatz 352-	2:1 + 10% Maatlak	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	2	60 °C 30 min.	7-10 min.	

**alternatief:** Glasurit® MS / HS blanke lakken 923-

**Veiligheidsaanwijzing:**  
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.  
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

