

Glasurit® 1K Füller









Toepassing: 1K filler in een spuitbus, voor de reparatie van autolaksystemen, verkrijgbaar in de grijs tint variaties 00, 02, 05 en 07.

- Filler bedoeld voor doorgesuurde plekken
- Filler voor Spot-Repair

Eigenschappen: • Kan worden gebruikt op oud laksysteem en doorgesuurde plekken

Opmerkingen: Filler met kleurbepalende eigenschappen. Tot blank metaal doorgesuurde plekken dienen eerst gegrond te worden voor gebruik van 185-66

	Verwerking	Filler
	Systeem	
	Schudden	2 min.
	Aanwijzing	Gebruik geen vervormde spuitbussen. Sla tijdens het schudden van het blik niet tegen vaste voorwerpen. Tijdens het schudden komen de mengkogels vrij. Vermijd stoten, en wrijving.
	Aantal lagen	1 - 2
	Laagdikte	15 - 30 µm
	Uitdamp tijd 20°C	ca. 5 - 10 min. tussen de spuitgangen
	Droging: 20°C Droging: 60°C	1 uur 30 min.

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIIB(e)(840)673: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.e) in spuitklare toestand bedraagt max. 840g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 673 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techninfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

