











### Glasuret® 1K-Grundfüller dunkelgrau, wasserverdünnbar

# G / GV

**Toepassing:** Watergedragen 1K grondvuller.  
Als isoleergrond voor zachte laklagen. Isoleergrond voor TPA  
Inzetbaar als schuurcontrolelak (1:1 met Glasurit-93-E3)

**Eigenschappen:** Bevat minder dan 5% VOC.

- Opmerkingen:**
- Verwerkingstemperatuur minimaal 15 °C.
  - De droging is sterk afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie en laagdikte.
  - Luchtkap en nozzle, bij verwerkingspauze, in water onderdompelen.
  - Bij nareinigen van het spuitpistool 700-1 VOC gebruiken.
  - Lakresten en spoelwater verzamelen en volgens Technische Informatie 700-7 verwerken.
  - Houdbaarheid 18 maanden.

	<b>Systeem</b>		
		<b>Rendement :</b>	366 m <sup>2</sup> /l bij 1 µm
	<b>Verduunning</b>	+ 10% 93-E3	
	<b>Spuitviscositeit DIN 4 20°C</b>	25 – 35 s	<b>Potlife 20°C:</b> 7 dagen
	<b>Bovenbeker Spuitdruk</b>	HVLP-Pistool: 1,7 - 1,9 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vernevelingsdruk	Conventionele bovenbeker 1,6 –1,8 mm 2,0 bar
	<b>Aantal lagen</b>	2	
	<b>Laagdikte</b>	40 – 60 µm	
	<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	ca. 5 min. tussen de lagen, tot mat	
	<b>Droging: 20°C Droging: 60°C</b>	2 h; temperatuur min. 20°C, luchtvochtigheid max. 50% 30 min.	
	<b>Infrarood ( korte golf ) Infrarood ( midden golf )</b>	3 min. 50% + 5 min. 100% 15 – 20 min.	
	<b>Schuren Hand</b>	P800	
	<b>Schuren Excentrisch</b>	P400 - P500 Nareinigen met Glasurit Reinigungsmittel 700-1	

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

**2004/42/II B(c I)(540)180:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.cl) in spuitklare toestand bedraagt max. 540g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 180 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

