











Glasurit® UP-Spritzfüller grau

G / P

- Toepassing:** Verspuitbare fijne polyester staalplamuur
- Eigenschappen:** Hoge vulkracht, grote spuitzekerheid, voor het aanbrengen van hoge laagdiktes
- Opmerkingen:**
- Houdbaarheid minstens 8 maanden (20 °C)
 - 1006-26 alleen droog schuren!
 - Doorgesuurde plekken en blank metaal gronden met Glasurit 2K SF Grundierung 285-26
 - Niet op Aktivgrund/Washprimer (b.v. 283-150) of met zuur voorbehandelde ondergrond inzetten
 - Koel opslaan

	Systeem	V 1		
	Mengverhouding	1,4 kg 1006-26		
	Verharder	50 ccm 948-22, 75 ccm 948-22 onder 15°C		
	Verdunning	Indien nodig max. 4 % 352-10, -50		
	Spuitviscositeit DIN 4 20°C	Leverviscositeit	Potlife 20°C	25 – 30 min.
	Bovenbeker Spuitdruk	HVL-Pistool: 2,5 – 3,0 mm 2,5 – 3,0 bar		
	Aantal lagen	3 – 5	Laagdikte	200 – 300 µm
	Droging: 20°C Droging: 60°C	3 – 4 uur 30 min.		
	Infrarood (korte golf) Infrarood (midden golf)	10 min. 15 – 20 min.		
	Schuren Excentrisch	Voorschuren P 150 Kontrollfarbe 581-90 Fijn schuren P 240		

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/II(b)(250)249: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.b) in spuitklare toestand bedraagt max. 250g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 249 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

