








### Glasurit® Soft-Spachtel

# G / P

- Toepassing:** Uitplamuren van deuken, snelle droging , licht schuurbaar
- Eigenschappen:** Hoog vaste stof gehalte (High Solid), universeel inzetbaar : staal, verzinkt metaal en aluminium; snel drogend, gemakkelijk schuurbaar.
- Opmerkingen:**
- Polyester en verharder goed mengen (homogene kleur, geen marmereffect). Niet meer dan 3% verharder toevoegen (teveel aan peroxide verharder tast de eindlaag aan, verkleuring).

	Verwerking	Soft-Spachtel 839-55
	<b>Systeem</b>	
	<b>Mengverhouding</b>	100 Gew.% 839-55
	<b>Verharder</b>	3 Gew.% 948-36
	<b>Verdunning</b>	
	<b>Verwerkingstijd 20 °C</b>	5 min.
	<b>Droging: 20°C</b> <b>Droging: 60°C</b>	15 min.
	<b>Infrarood ( korte golf )</b> <b>Infrarood ( midden golf )</b>	4 min. 5 – 10 min.
	<b>Schuren Excentrisch</b>	P80 / P150 / P240

#### Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

**2004/42/II(b)(250)180:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.b) in spuitklare toestand bedraagt max. 250g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 180 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

