

### Glasurit® HS-Mattpaste



- Toepassing:** HS-Mattpaste (mat elastisch) voor 22 Serie VOC, 22 VOC MC600 en 923- blanke lak
- Eigenschappen:** Goed mengbaar.
- Opmerkingen:**
- Ook voor gebruik op kunststoffen, zonder toevoegen van Glasurit Softface-Zusatz 522-111
  - Materiaal maximaal 1 werkdag houdbaar, daarna kan de glansgraad veranderen!
  - 522-322 mag niet op de mengmachine geplaatst worden.

**Na het toevoegen van de HS-Mattpaste 522-322 goed roeren!**

	Verwerking	22 Serie VOC, 22 VOC MC600	Blanke lak 923-
	<b>Systeem</b>		
	<b>1. Stap:</b> Mengverhouding	<b>halfglanzend</b> 100 Gew.% 22 VOC 25 Gew.% 522-322 <b>zijdeglans</b> 100 Gew.% 22 VOC 35 Gew.% 522-322 <b>zijdemat</b> 100 Gew.% 22 VOC 45 Gew.% 522-322	<b>halfglanzend</b> 100 Gew.% 923- 25 Gew.% 522-322 <b>zijdeglans</b> 100 Gew.% 923- 50 Gew.% 522-322 <b>zijdemat</b> 100 Gew.% 923- 70 Gew.% 522-322
	<b>2. Stap:</b> Mengverhouding	<b>3 : 1 : 1</b> 100 Vol.% 22 VOC MC600	<b>2 : 1 + 10%</b> 100 Vol.% 22 VOC , 923- MC600
	<b>Verharder</b>	33 Vol. % 929-61, -63, -64	50 Vol. % 929-31/-33
	<b>Verduunning</b>	33 Vol. % 352-10, -30, -40	10 Vol. % 352-50/-91/-216
	<b>Spuitviscositeit</b> DIN 4 20°C	20 - 22 s	<b>Potlife 20°C</b> 2 - 3 uur
	<b>Bovenbeker</b> <b>Spuitdruk</b>	HVLP-Pistool: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar vernevelingsdruk	Conventionele bovenbeker 1,3 –1,4 mm 2,0 bar
	<b>Aantal lagen</b>	2	<b>Laagdikte</b> ca. 50 - 70 µm
	<b>Droging: 20°C</b> <b>Droging: 60°C</b>	<b>929-33, -63:</b> 8 uur 30 min.	<b>929-31, -61:</b> 6 uur 20 min.
	<b>Infrarood ( korte golf )</b> <b>Infrarood ( midden golf )</b>	8 min. 10 – 15 min.	

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.  
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

