Technische informatie

523-65

12/2017

Glasurit® Air-Drying Additive

G / Z

Toepassing:

Additief voor versneld drogen aan lucht van Glasurit® 2 component standaard VOC blanke lakken op verticale en horizontale vlakken.
Door gebruik van 523-65 is het oppervlak sneller stofdroog. Gespoten delen zijn snel hanteerbaar en de tijd tot montagevast en poetsen wordt aanzienlijk verkort. 523-65 is bijzonder geschikt voor bedrijven die energie sparen en blanke lak drogen bij temperaturen beneden 60°C. Door gebruik van 523-65 kan de doorlooptijd in de combi-cabine en droogkamer aanzienlijk worden verkort.
523-65 is vooral geschikt voor kleine reparaties.

Eigenschappen:

kortere droogtijd bij kamertemperatuur
Sneller montagevast en te poetsen

Opmerkingen:

Gebruik Glasurit 523-65 Air-Drying Additive alleen bij omgevingstemperatuur boven 20°C
Omgevingstemperatuur en laagdikte kunnen de drogingseigenschappen fors beinvloeden
523-65 verkort de potlife.

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Technische informatie

523-65

12/2017

Glasurit® Air-Drying Additive

G / Z

	Systeem	**Blanke lakken**			
	Mengverhouding	**3 : 1 : 1** 100% op vol.	 923-610 923-625 923-630	**2 : 1 + 10%** 100% op vol.	 923-144 923-155 923-255
	Verharder	33% op vol.	929-61	50% op vol.	929-91
	Verdunning	33% op vol.	523-65	10% op vol.	523-65
	Spuitviscositeit DIN 4 20°C	Afhankelijk per product 18 - 21 s		**Potlife bij 20°C**	15 - 60 min
	Bovenbeker Spuitdruk	Volgens Technisch Informatieblad van het product waarin 523-65 wordt gebruikt.			
	Aantal lagen	1 ½ zonder tussentijds uitdampen		**Laagdikte**	ongeveer 50 µm
	Droging		**20º C**	**40º C**	**60º C**
		923-144			
		Hanteerbaar na	20 - 30 min	10 - 20 min	< 10 min
		Poetsen na	1 - 2 h	2 - 3 h	ongeveer 10 min
		923-155			
		Hanteerbaar na	25 - 35 min	15 - 20	10 - 15 min
		Poetsen na	3 - 4 h	2 - 3 h	1 - 2 h
		923-255			
		Hanteerbaar na	35 - 45 min	20 - 30 min	15 - 20 min
		Poetsen na	ongeveer 4 h	3 - 4 h	2 - 3 h
		* Spuitcabine in ventilatiestand ** Wachttijd op kamertemperatuur na droging in de spuitcabine of droogkamer			

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

Glasurit® Air-Drying Additive

G / Z

		20º C	40º C	60º C
Droging	**923-610**			
	Hanteerbaar na	20 - 30 min *	10 - 15 min	< 10 min
	Poetsen na	2 - 3 h	1 h **	1 h **
	923-625			
	Hanteerbaar na	25 - 35 min *	15 - 20 min	10 - 15 min
	Poetsen na	3 - 4 h	1.5 h **	1.5 h **
	923-630			
	Hanteerbaar na	35 - 45 min *	20 - 25 min	15 - 20 min
	Poetsen na	4 h	2 h **	2 h **
	* Spuitcabine in ventilatiestand ** Wachttijd op kamertemperatuur na droging in de spuitcabine of droogkamer			

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.