
































Glasurit® RATIO systeem VOC met oplosmiddelarme producten

Eigenschappen: Reparatiesysteem dat voldoet aan de bestaande en toekomstige verplichtingen om te werken met (spuitklare) producten die voldoen aan de Europese verfrichtlijn 2004/42/EG.
De Europese verfrichtlijn die gelden per 1 januari 2007 zijn verwerkt in het meest efficiënte VOC laksysteem: RATIO VOC

Reinigen	Glasurit® Entfetter/Reiniger 700-10	 1 x	 droog wrijven	Reparatieplek blank schuren	 P16-P150	Glasurit® Entfetter/Reiniger 700-10	 1 x	 droog wrijven			
	Plamuur (Grof + Fijn)	Glasurit® Ratio- Spachtel weiss 839-20 / 20K	Glasurit® Härterpaste rot 948-36		 + 2-3%	 20 °C 20-30 min.	 3-5 min.	 P80/ P150 Grof schuren	 P240/ P320 Fijn schuren	Glasurit® Reinigungsmittel 700-1	 1 x
Opmerking: Voor het verwerken van 285-270 Glasurit Entfettungs- und Reinigungsmittel 700-10 als laatste oppervlaktereiniging gebruiken.											
Vuller	Glasurit® Grundfüller Pro, grijs 285-270	Glasurit® HS- Füllerhärter 929-58	Glasurit® Einstellzusatz 352-	 5:1:1 Maatlat	 HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	 1/2 + 1	 60 °C 35 min.	 P 800	 P400 - P500		
	Primer	Glasurit® PKW- Grundfüller hellbeige 283-150	Glasurit® Zusatzlösung 352-230	 1:1 Maatlat	 HVLP 1,3-1,8 mm 2,0-3,0 bar	 1 dunne 10-15 µm	 20°C 10 min.				
Vuller	Glasurit® HS- Grundfüller 285-505, -555, -655	Glasurit® HS- Füllerhärter 929-55, -56	Glasurit® Einstellzusatz 352-	 4:1:1 Maatlat	 HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	 2	 60 °C 25 Min.	 5-10 min.	 P400 - P500	 P 800	
Alternatief: Glasurit®-HS Grundfüller / Füller 285-700, 285-790, 285-95											
Aflak	Glasurit® 2- Schicht-Decklack 90	Glasurit® Einstellzusatz wässrig 93-E3	 2:1 Maatlat	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 + 1/2	tussen de lagen en voor de blanke lak drogen tot mat					











Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



Glasurit® RATIO systeem VOC met oplosmiddelarme producten

Blanke lak	Glasurit® Klarlack VOC 923-	Glasurit® Härter VOC 929-	Glasurit® Einstellzusatz 352-	 Zie betreffend Technisch Informatieblad	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2	 Zie betreffend Technisch Informatieblad
	of						
	Aflak	Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC	Glasurit® Härter VOC 929-	Glasurit® Einstellzusatz 352-	 2:1 + 10% Maatlak	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2
of							
Aflak		Glasurit® HS-2K-Decklack 22 VOC MC600	Glasurit® Härter VOC 929-61, -63, -64	Glasurit® Einstellzusatz 352-10, -30, -40	 3:1:1 Maatlak	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

