









## Glasureit® 1K Express Grundfüller dunkelgrau

# G / GV

- Toepassing:**
- 1K Grundvuller in spuitbus voor het spuiten van personenauto's
  - Primer voor doorgeschuurde randjes, tot blank metaal.
  - Corrosiewering onder één van de 285- vullers.
  - Grundvuller voor Spot-Repair.
- Eigenschappen:**
- Goede corrosiewering op staal, verzinkt staal en aluminium.
  - Snelle droging
  - Goede lakstand

**Opmerkingen:**

### 1. Grundvuller / Primer onder glasureit Grundvuller en vuller 285-

	Verwerking	Grundvuller	Corrosiewering onder Glasureit grondvullers 285-
	<b>Systeem</b>		
	<b>Rendement</b>		
	<b>Schudden</b>	2 min.	2 min.
	<b>Aanwijzing</b>	Gebruik geen vervormde spuitbussen. Sla tijdens het schudden van het blik niet tegen vaste voorwerpen. Tijdens het schudden komen de mengkogels vrij. Vermijd stoten, en wrijving.	
	<b>Aantal lagen</b>	3 - 4	1 - 2
	<b>Laagdikte</b>	30 – 40 µm	15 - 20 µm
	<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	ca. 5 min. tussen de lagen	10 min.
	<b>Droging: 20°C</b> <b>Droging: 60°C</b>	1,5 – 2 uur 30 min.	
	<b>Infrarood ( korte golf )</b> <b>Infrarood ( midden golf )</b>	5 min. 50% 7 min.	
	<b>Schuren Hand</b>	P800 of schuurpad extra fijn	

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

**2004/42/II B(e)(840)695:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.e) in spuitklare toestand bedraagt max. 840g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 695 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.



Glasurit® 1K Express Grundfüller  
dunkelgrau



2. Grondvuller in Spot-Repair systeem

	Verwerking	Grundvuller in Systeem Spot-Repair
	<b>Systeem</b>	
		<b>Rendement</b>
	<b>Schudden</b>	2 min.
	<b>Aanwijzing</b>	Gebruik geen vervormde spuitbussen. Sla tijdens het schudden van het blik niet tegen vaste voorwerpen. Tijdens het schudden komen de mengkogels vrij. Vermijd stoten, en wrijving.
	<b>Aantal lagen</b>	3 – 4 Spuitkop met rondstraal gebruiken
	<b>Laagdikte</b>	30-40 µm
	<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	Tussen de lagen tot mat
	<b>Infrarood ( korte golf ) Infrarood ( midden golf )</b>	5 min. 50% 7 min.
	<b>Schuren Hand</b>	P 800 of schuurpad extra fijn

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

**2004/42/II B(e)(840)695:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.e) in spuitklare toestand bedraagt max. 840g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 695 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

