









Glasurit® 2K-Kunststoffgrundfüller

G / GV

- Toepassing:** Als grondvuller en hechtprimer voor kunststoffen op personenauto's.
- Eigenschappen:** Universele grondvuller / hechtprimer voor alle wel te spuiten soorten kunststoffen. Toepassing als hechtprimer in 3-lagen systeem en als grondvuller in het Glasurit-Decklacksystemen
- Opmerkingen:**
- Wanneer 934-70 als schuurgrond wordt ingezet, is een geforceerde droging van 30 min. 60°C nodig.

		Grondvuller	Hechtprimer
	Systeem	V 3	V 3a
		Rendement	
	Mengverhouding	4 : 1 : 1 100 Vol. %	934-70
	Verharder	25 Vol. %	929-56
	Verdunning	25 Vol. %	352-50 /-91 352-30, -40
	Spuitviscositeit DIN 4 20°C	17-19 s	Potlife 20°C 3,5 uur
	Bovenbeker Spuitdruk	HVLP-Pistool: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar vernevelingsdruk	Conventionele bovenbeker 1,3 –1,4 mm 2,0 bar
	Aantal lagen	½ + 1 laag	1 laag
	Laagdikte	30 - 40 µm	ca. 20 µm
	Uitdamptijd 20°C	20 min.	20 min.

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/II B(c II)(540)539: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.b) in spuitklare toestand bedraagt max. 540g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 539 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

