











Glasurit® HS-Racing Clear VOC

G / BL

- Toepassing:** HS-blanke lak voor basislak 90 Serie.
Inzetbaar voor snelle systemen zoals deelreparaties en spot-repair.
- Eigenschappen:** Snelle doorharding, zeer goede poets- en aflakbaarheid.
- Opmerkingen:**
- Verharder en verdunning aanpassen aan temperatuur en grootte van het object.

	Systeem		Rendement	330 m ² /l bij 1 µm
	Mengverhouding	2 : 1 + 10% 100 Vol.% 923-135		
	Verharder	50 Vol. % 929-31/-33		
	Verdunning	10 Vol. % 352-50/-91/-216 (afhankelijk van de toepassing)		
	Spuitviscositeit DIN 4 20°C	18-20 s	Potlife 20°C	45 min. (929-31)
	Bovenbeker Spuitdruk	HVLP-Pistool: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar vernevelingsdruk	Conventionele bovenbeker 1,3 –1,4 mm 2,0 bar	
	Aantal lagen	2 ½ + 1 zonder uitdampen mogelijk op verticale vlakken	Laagdikte	40 - 60 µm Laagdikte 40 - 60 µm
	Uitdamptijd 20°C	1 – 2 min. tussen de lagen		
	Droging: 60°C	Poetsbaarheid 929-31 = 20 min. 929-33 = 25 min.		
	Infrarood (korte golf) Infrarood (midden golf)	8 min. 10 – 15 min.		

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/II B(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

