











Glasurit® HS Klarlack schnelltrocknend VOC

G / BL

- Toepassing:** HS-blanke lak voor basislak 90 Serie
Voor universele toepassing bij snelle paneelreparaties tot een complete zijde van de auto.
- Eigenschappen:** Snelle droging, zeer goed te poetsen en universele applicatie.
- Opmerkingen:**
- Verharder en verdunning aanpassen aan temperatuur en grootte van het object.

	Systeem		
	Mengverhouding	3 : 1 : 1 100 Vol. %	923-610
	Verharder	33 Vol. %	929-61, -63, -64
	Verdunning	33 Vol. %	352-10, -30, -40
	Spuitviscositeit DIN 4 20°C	18 - 21 s	Potlife 20 °C: 45 min.
	Bovenbeker Spuitdruk	Conventionele bovenbeker 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar	HVLP-Pistool: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vernevelingsdruk
	Aantal lagen	1 ½ zonder uitdampen 2	Laagdikte 40 - 60 µm
	Uitdamp tijd 20°C	ongeveer 3 min. uitdampen tussen het spuiten van 2 lagen	
	Droging: 60 °C Droging: 40 °C Droging: 20 °C	10 - 15 min. object temperatuur * 30 - 45 min. object temperatuur * 2 - 3 uur met Glasurit Air-Drying Additive 523-65 * Droogtijden kunnen door de verharde keuze, de verdunning en applicatie beïnvloed worden. Glasurit Racing Additive 523-15 kan de droging versnellen.	
	Infrarood (korte golf)	10 min.	

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/II B(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

