








## Glasurit® Steinschlagschutz

# G / B

- Toepassing:** Als steenslagbescherming en isoleergrond
- Eigenschappen:**
- 1109-1240/6 is spuitklaar, in 1 liter verpakking, verwerken met grondvullerpistool.
  - 1109-1240/4 en 1109-1503/3 zijn pasteuze materialen in kokerverpakking Verwerken met een speciaal pistool (underbody coating) of airless pomp
  - 1109- is overspuitbaar
- Opmerkingen:**
- Plamuurplekken isoleren met Glasurit Grundfüller 283-
  - Gereedschap na gebruik direct met water reinigen.
  - Spuitnevel, binnen 30 min., met een natte spons of verdunner 352-91 verwijderen.
  - 1109- ook als isolatielaag toepasbaar op "bloedende" kleuren, peroxidevlekken en TPA.
  - Underbody coating  
Airless: Nozzle 0,41 – 0,5 mm, Druk 120-180 bar  
Drukvat: Nozzle 2 – 3 mm, verstuiverdruk 3 – 6 bar, materiaaldruk al na gelang de gewenste structuur

	Verwerking	Underbody coating	Steenslagbescherming
	<b>Systeem</b>		
	<b>Rendement</b>	450 m <sup>2</sup> /l bij 1 µm	466 m <sup>2</sup> /l bij 1 µm
	<b>Verdunning</b>	Indien nodig met water	Indien nodig met water max. 5 %
	<b>Spuitviscositeit DIN 4 20°C</b>	spuitklaar	20 s
	<b>Bovenbeker Spuitdruk</b>		HVLP-Pistool: 1,9 mm 2,0 - 3,0 bar / 0,7 bar vernevelingsdruk
	<b>Aantal lagen</b>	4 - 6	1 - 2
	<b>Laagdikte</b>	500 – 1000 µm	40 – 50 µm
	<b>Droging: 20°C Droging: 60°C</b>	6 uur 45 – 60 min.	2 uur 30 min.
	<b>Infrarood ( korte golf ) Infrarood ( midden golf )</b>	8 min. 10 – 15 min.	8 min. 10 – 15 min.

### Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)46:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.e) in spuitklare toestand bedraagt max. 840g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 46 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techno.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

