

90-M 50

90 Serie Beispritzlack

A brand of BASF –
We create chemistry

Toepassing:	Beispritzlack 90-M 50 wordt gebruikt voor het bij- en uitspuiten van Zweischicht-Decklack-Metallic/Uni 90 Serie watergedragen.
Eigenschappen:	Met deze bijspuitlak wordt een egale homogene spuitnevelrand verkregen. Door met 90-M50 uit te spuiten wordt de nevel opgenomen en wordt voorkomen dat in de uitspuitzone grijze randen ontstaan.
Opmerkingen:	Spuitpistool kan zonder reinigen voor de Beispritzlack 90-M 50 en Zweischicht-Decklack-Metallic / Uni 90- gebruikt worden.

2:1

**Mengverhouding**

100 Vol. %

90-M 50

**Verduunning**

50 Vol. %

93-E 3, -E 3 slow

**Spuitviscositeit 20°C**

DIN 4:

18-22 s

Verwerkingstijd 20°C

1 dagen

Toepassing:**Nevelreducerend
spuitpistool****HVLP spuitpistool**

Spuitdruk	bar	2	2
Vernevelingsdruk	bar		0,7
Spuitopening		1,3-1,4	1,3

Aantal lagen

Aanbrengen in één arbeidsgang, 2 spuitgangen, zonder uitdamp tijd. Waarbij de 2e spuitgang de eerste overlapt voor een geleidelijke overgang.

Uitdamp tijd 20°C**min**

Beispritzlack 90-M 50 niet tot mat laten drogen voordat het uitspuitproces met 90-serie afgerond is.

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.