

### Glasurit® Lufttrocknungsadditiv voor Grundfüller



- Toepassing:** Additief voor versneld drogen aan lucht van Glasurit® 2 component grondvullers op verticale en horizontale vlakken.  
 Door gebruik van 522-55 is het oppervlak sneller stofdroog. Gespoten delen zijn snel hanteerbaar en de tijd tot montagevast en poetsen wordt aanzienlijk verkort. 522-55 is bijzonder geschikt voor bedrijven die energie sparen en grondvuller drogen bij temperaturen beneden 60°C. Door gebruik van 522-55 kan de doorlooptijd in de combi-cabine en droogkamer aanzienlijk worden verkort.  
 522-55 is vooral geschikt voor kleine reparaties.
- Eigenschappen:** Kortere droogtijd bij kamertemperatuur  
 Sneller montagevast en te poetsen
- Opmerkingen:** Gebruik Glasurit 522-55 alleen bij omgevingstemperatuur boven 20°C.  
 Omgevingstemperatuur en laagdikte kunnen de drogingseigenschappen fors beïnvloeden. 522-55 uitsluitend gebruiken in 285-505, -555, -655.  
 522-55 verkort de potlife.

	<b>Systeem</b>	Grondvuller
	<b>Mengverhouding</b>	<b>4 : 1 : 1</b> 100% op vol. <span style="float: right;">285-505 285-555 285-655</span>
	<b>Verharder</b>	25% op vol. <span style="float: right;">929-55</span>
	<b>Verdunning</b>	25% op vol. <span style="float: right;">522-55</span>
	<b>Spuitviscositeit DIN 4 20°C</b>	<b>Potlife bij 20°C: 35 min.</b>
	<b>Bovenbeker Spuitdruk</b>	Volgens Technisch Informatieblad van het product waarin 522-55 wordt gebruikt.
	<b>Aantal lagen</b>	2 <span style="float: right;"><b>Laagdikte: ongeveer 50 - 70 µm</b></span>
	<b>Droging: 20°C</b>	ongeveer 40 min.
	<b>Schuren Hand</b>	P800
	<b>Schuren Excentrisch</b>	P400 - P500

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.  
 Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

