









## Reparasjon av plastdeler

### Egenskaper:

Universalt system som egner seg for alle lakkerbare plastdeler på biler. Ren polypropylene (PP) og polyethylene (PE) kan ikke lakkeres. For at plastdeler skal kunne lakkeres, bearbeides plaststoffene i modifisert form. Slike plastdeler er ofte merket med PP, hvilket betyr at plastdelen kan lakkeres.

<b>Rengjøring</b>	541-30 Glasurit® Universalsrens for kunststoff	 1 x	 Skadet område P80- P600 hele delen: slipepad	541-30 Glasurit® Universalsrens for kunststoff	 1 x	 tørkes tørt	Heating PU skum og polyamid (PA) må tørkes i for å fjerne rester etter støping og vann)	 1 t v/ 60°C	 1x Fuktet klut
-------------------	--	---	--	--	--	---	---	---	--


<b>Finsparkel</b>	839-90 Glasurit® Plastsparkel	948-36 Glasurit® Herderpasta - rød	 + 2-3%	 25 - 35 min. at 20 °C	 P80/ P150 grov sliping	581-90 Glasurit® Kontrollfarge spray - sort	 P240/ P320 finsliping
-------------------	-------------------------------------	--	--	---	---	---	---





<b>Grunnfiller</b>	285-31 Glasurit® HS Non-Sanding-fyller - lys grå	929-56 Glasurit® HS Fyllerherder normal	522-10 Glasurit® plasttilsetning	 3:1:1 målestav	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1/2 + 1 20 - 35 µm	 20 min. v/ 20°C
--------------------	--	---	--	--	--	---	--

eller alternativt: 285-38, 285-49 Glasurit® Non-Sanding-Fyller System S 3a

<b>Topplakk</b>	Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk (1)	eller	Glasurit® 55-serie 2-sjikt Dekklakk	923-Glasurit® MS / HS Klarlakk (1)	eller	Glasurit® 90-serie 2-sjikt Dekklakk	923-Glasurit® MS / HS Klarlakk (1)
-----------------	---------------------------------------	-------	-------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------------------------	------------------------------------

1. Topplakker eller klarlakker må gjøres elastisk ved å tilsette Glasurit® 522-111 Softface-tilsetning før påføring på plastikk.

Glasurit® 22-serie HS 2K-deklakk eller 923- MS / HS Klarlakk	522-111 Glasurit® Softface-tilsetning	 4:1
--	---------------------------------------	---

Blanding HS 2K-Dekklakk / Softface-tilsetning eller MS / HS Klarlakk / Softface-tilsetning	929-Glasurit® HS Dekklakkherder	352-Glasurit® Tynner	 2:1 + 10% målestav	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 50 - 70 µm	 16 t v/ 20°C eller 40 min. v/ 60°C
--	---------------------------------	----------------------	---	---	--	--

2. Topplakk eller klarlakker må elastifiseres ved å tilsette Glasurit® 522-111 Softface tilsetning før den påføres PU skum.

### Sikkerhetsveiledning:






Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patenbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.



## Reparasjon av plastdeler

<b>Glasurit® 22-serie HS 2K-deklakk eller 923- MS / HS Klarlakk</b>	<b>522-111 Glasurit® Softface-tilsetning</b>	 2:1				
<b>Blanding HS 2K-Dekklakk / Softface-tilsetning eller MS / HS Klarlakk / Softface-tilsetning</b>	<b>929- Glasurit® HS Dekklakkherder</b>	<b>352- Glasurit® Tynner</b>	 2:1 + 10% målestav	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 50 - 70 µm	 16 t v/ 20°C eller 40 min. v/ 60°C

### Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

