





## Lakkering av plast



**Egenskaper:** Universalt system egnet for alle lakkerbare plastdeler på biler. Ren polypropylene (PP) og polyethylene (PE) kan ikke lakkeres. For å være sikker på at alle plastdeler kan lakkeres, brukes ofte modifisert plastmateriale. Selv om disse plastdelene ofte er merket med PP, kan materialet allikevel lakkeres.






<b>Rengjøring</b>	541-30 Glasurit® Universalsrens for kunststoff	 1 x	 Skadet område P80-P600 hele delen: slipepad	541-30 Glasurit® Universalsrens for kunststoff	 1 x	 tørkes tørt	Heating PU skum og polyamid (PA) må tørkes i for å fjerne rester etter støping og vann)	 1 t v/ 60°C	 1x Fuktet klut
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

<b>Finsparkel</b>	839-90 Glasurit® Plastsparkel	948-36 Glasurit® Herderpasta - rød	 + 3 %	 25 - 35 min. at 20 °C	 P 80/150 grov sliping	581-90 Glasurit® Kontrollfarge spray - sort	 P 240/320 fin sliping
-------------------	-------------------------------------	--	---	---	---	---	---

<b>Heftgrunning</b>	934-0 Glasurit® 1K- plastheftgrunning	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 5 - 10 µm	 15 min. v/ 20°C
---------------------	---	--	--	--

eller alternativt: 934-70 Glasurit®2K plastheftgrunning

<b>Fyller</b>	285-95 Glasurit® HS Tonfyller - transparent	Glasurit® 22- serie HS 2K- Dekklakk	 2:1 målestav	Blanding HS Tonfyller VOC / HS 2K-Dekklakk	522-111 Glasurit® Soffface- tilsetning	 4:1
---------------	---	---	--	--	---	---

Blanding HS Tonfyller VOC / Soffface- tilsetning	929- Glasurit® HS Fyllerherder	352- Glasurit® Tynner	 4:1:1 målestav	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	 2 40 - 60 µm	 16 t v/ 20°C eller 40 min. v/ 60°C	 P 800
---	--------------------------------------	--------------------------	--	---	--	--	---

eller alternativt: Glasurit® HS Grunnfyller/fyller 285-505, -555, -655, -700, -730, -790

<b>Topplakk</b>	Glasurit® 22- serie HS 2K- Dekklakk	eller	Glasurit® 55- serie 2-sjikts Dekklakk	923- Glasurit® MS / HS Klarlakk	eller	Glasurit® 90- serie 2-sjikts Dekklakk	923- Glasurit® MS / HS Klarlakk
-----------------	---	-------	---	---------------------------------------	-------	---	---------------------------------------

1. Topplakker eller klarlakker må gjøres elastisk ved å tilsette Glasurit® 522-111 Soffface-tilsetning før påføring på plastikk.

### Sikkerhetsveiledning:


Kun til profesjonelt bruk.





Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egnert seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patenbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.








## Lakkering av plast

Glasurit® 22-serie HS 2K-deklakk eller 923- MS / HS Klarlakk	522-111 Glasurit® Softface-tilsetning	 4:1
--	---------------------------------------	--

Blanding HS 2K-Dekklakk / Softface-tilsetning eller MS / HS Klarlakk / Softface-tilsetning	929-Glasurit® HS Dekklakkherder	352-Glasurit® Tynner	 2:1 + 10% målestav	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 50 - 70 µm	 16 t/v/ 20°C eller 40 min. v/ 60°C
--	---------------------------------	----------------------	--	--	---	--

2. Topplakk eller klarlakk må elastifiseres med Glasurit® 522-111 Softface før den påføres PU skum.

Glasurit® 22-serie HS 2K-deklakk eller 923- MS / HS Klarlakk	522-111 Glasurit® Softface-tilsetning	 2:1
--	---------------------------------------	--

Blanding HS 2K-Dekklakk / Softface-tilsetning eller MS / HS Klarlakk / Softface-tilsetning	929-Glasurit® HS Dekklakkherder	352-Glasurit® Tynner	 2:1 + 10% målestav	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 50 - 70 µm	 16 t/v/ 20°C eller 40 min. v/ 60°C
--	---------------------------------	----------------------	--	--	---	--

### Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

