





















Lakkering av plast

Egenskaper: Multifunksjonssystem egnet for alle lakkerbare plastmaterialer på biler. Ren polypropylene (PP) og polyethylene (PE) kan ikke lakkeres. For å være sikker på at alle plastdeler kan lakkeres, brukes ofte modifisert plastmaterial. Selv om disse plastdelene ofte er merket med PP, kan materialet allikevel lakkeres.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Rengjøring | 541-30 Glasurit® Universalrens for kunststoff |  1 x |  Skadet område P80-P600 hele delen: slipepad | 541-30 Glasurit® Universalrens for kunststoff |  1 x |  tørkes tørt | Heating PU skum og polyamid (PA) må tørkes i for å fjerne rester etter støping og vann) |  1 t v/ 60°C |  700-10 1x Fuktet klut |
| | Finsparkel | 839-90 Glasurit® Plastsparkel | 948-36 Glasurit® Herderpasta - rød |  + 2-3% |  25 - 35 min. at 20 °C |  P 80/150 grov sliping | 581-90 Glasurit® Kontrollfarge spray - sort |  P 240/320 fin sliping |  700-10 1x Fuktet klut |
| Grunnfiller vått-i-vått | | 285-270, -230, -290 Glasurit® Grunnfiller Pro | 929-58 Glasurit® HS Fyllerherder | 522-10 Glasurit® plasttilsetning |  4:1:1 målestav |  HVLP 1.3-1,4 mm 2.0 bar |  1/2 +1 30 - 40 µm |  25 - 30 min. v/ 20°C | |
| | Grunnfiller Slipefiller | 285-270, -230, -290 Glasurit® Grunnfiller Pro | 929-58 Glasurit® HS Fyllerherder | 522-10 Glasurit® plasttilsetning |  5:1:1 målestav |  HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar |  1/2 +1 50 - 70 µm |  35 min. ved 60°C | |
| Topplakk | | Glasurit® 22-serie HS 2K-Deklakk | eller | Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk | 923-Glasurit® MS / HS Klarlakk | eller | Glasurit® 90-serie 2-sjikts Dekklakk | 923-Glasurit® MS / HS Klarlakk | |

1. Topplakker eller klarlakker må gjøres elastisk ved å tilsette Glasurit® 522-111 Softface-tilsetning før påføring på plastikk.

| | | |
|--|---|---|
| Glasurit® 22-serie HS 2K-deklakk eller 923- MS / HS Klarlakk | 522-111 Glasurit® Softface-tilsetning |  4:1 |
|--|---|---|

Sikkerhetsveiledning:





Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.


Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det frir ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktene spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.







Lakking av plast

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|---|--|
| Blanding HS 2K-Dekklakk / Softface- tilsetning eller MS / HS Klarlakk / Softface- tilsetning | 929- Glasurit® HS Dekklakkherder | 352- Glasurit® Tynner |  2:1 + 10% målestav |  HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar |  2 50 - 70 µm |  16 t/v/ 20°C eller 40 min. v/ 60°C |
|---|---|----------------------------------|---|--|---|--|

2. Topplakk eller klarlakk må elastifiseres med Glasurit® 522-111 Softface før den påføres PU skum.

| | | |
|---|---|--|
| Glasurit® 22- serie HS 2K- deklakk eller 923- MS / HS Klarlakk | 522-111 Glasurit® Softface- tilsetning |  2:1 |
|---|---|--|

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|---|--|
| Blanding HS 2K-Dekklakk / Softface- tilsetning eller MS / HS Klarlakk / Softface- tilsetning | 929- Glasurit® HS Dekklakkherder | 352- Glasurit® Tynner |  2:1 + 10% målestav |  HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar |  2 50 - 70 µm |  16 t/v/ 20°C eller 40 min. v/ 60°C |
|---|---|----------------------------------|---|--|---|--|

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

