




















Økonomisk arbeidsmetode

Egenskaper: Rask og økonomisk reparasjon av småskader eller lakkering av nye deler. Store tidsbesparelser med vått-ivått påføring av Glasurit® 285-31, 285-38, 285-49 Non-Sanding fyller.

Rengjøring	541-5 Glasurit® Silikonfjerner	 1 x	 tørkes tørt	Mekanisk rustfjerning av skadesteder	 P16-P150	541-5 Glasurit® Silikonfjerner	 1 x	 tørkes tørt		
	Sparkel (grov + fin)	839-20 / 20K Glasurit® Ratio- sparkel - hvit	948-36 Glasurit® Herderpasta - rød	 + 2-3%	 20-30 min. v/ 20°C	 3-5 min.	 P80/ P150 grov sliping	581-90 Glasurit® Kontrollfarge spray - sort	 P240/ P320 finsliping	 700-1 1x
Grunning		283-150 Glasurit® PKW- grunningfyller - lys beige	352-230 Glasurit® Tilsetning - fargeløs	 1:1 målestav	 HVLP 1.3-1.8 mm 2.0-3.0 bar	 1 tynt 10 - 15 µm	 10 min. v/ 20°C			
	Fyller	285-38, -49 Glasurit® HS Non-Sanding- fyller	929-55, -56 Glasurit® HS Fyllerherder	352- Glasurit® Tynner	 3:1:1 målestav	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2 20 - 35 µm	 10-20 min. v/ 20°C		
Topplakk		Eller alternativt: Glasurit® HS 285-95 tonfyller; Glasurit® 285-31 Non-Sanding fyller;								
	Glasurit® 22- serie HS 2K- Dekklakk	eller	Glasurit® 55- serie 2-sjikts Dekklakk	923- Glasurit® MS / HS Klarlakk	eller	Glasurit® 90- serie 2-sjikts Dekklakk	923- Glasurit® MS / HS Klarlakk			

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

