







Flekkklakking Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk VOC




Egenskaper:


Generelt gjelder at det er relativt uproblematisk å dellakkere med uni system. Det gjelder også for lakking av en hel del. Dersom man tror at det kan bli synlige fargedifferanser, og særlig dersom delen ikke er naturlig avgrenset med pyntelist eller kant, kan det være hensiktsmessig å lakkere ut over skadestedet. Dette er en mer rasjonell og økonomisk metode enn en tidkrevende etternyansering.





541-5 Glasurit® Silikonfjerner	 1 x	 tørkes tørt	563-808 Glasurit® Slipefix	 563-808 + slipepad
---	--	--	---	---




541-5 Glasurit® Silikonfjerner	 1 x	 tørkes tørt
---	--	--

Glasurit® 22- serie HS 2K- Dekklakk VOC MC600	 3:1:1 målestav	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2
--	---	---	---



Glasurit® 22- serie HS 2K- Dekklakk VOC MC600	 3:1:1 målestav	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 1 tynnes ut i de omkring- liggende områder	 5 - max. 60 min. v/ 20°C
--	--	--	---	---



Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.





Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.


Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.






Flekkklakking

Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk VOC


923- Glasurit® Klarlakk VOC	 Se teknisk datablad	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2	 30 min. v/ 60°C
--	---	--	--	---



For flekking inn og ut over skadestedet / klarlakk overgangssone

352-450 Glasurit® Utflekkings- tynner	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 1 - 2	 30 min. v/ 60°C
--	--	--	---

Eller alternativt: 352-500 Glasurit® Spot-Blender



Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

