





## Flekkklakking



### Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk Perleeffekt




#### Egenskaper:

Det er ikke mulig å lakkere enkeltdele kant-i-kant med laserende perle-effekt lakker. På grunn av forskjellige sprøyteteknikker og sjiktykkelser vil man også få svært forskjellige effekter. Derfor må man flekke ut over selve skadestedet og inn i tilstøtende deler. Det er meget avgjørende for et vellykket resultat at man bruker samme farge på forlakken og perle-effekt lakken som ble brukt på originallakken fra fabrikk. Spot repair på delen vil ikke gi tilfredsstillende resultat. Man må alltid lakkere ut over og inn i tilstøtende del(er).


<b>541-5</b> <b>Glasurit®</b> <b>Silikonfjerner</b>	 1 x	 tørkes tørt	<b>563-808</b> <b>Glasurit® Slipefix</b>	 563-808 + slipepad
---	--	--	---	---








<b>541-5</b> <b>Glasurit®</b> <b>Silikonfjerner</b>	 1 x	 tørkes tørt
---	--	--

<b>Glasurit® 55-</b> <b>serie 2-sjikts</b> <b>Dekklakk</b> <b>Basefarge UNI</b>	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2
--	---	---	---

Tilstøtende flater maskeres



<b>Glasurit® 55-</b> <b>serie 2-sjikts</b> <b>Dekklakk</b> <b>Basefarge UNI</b>	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 1 lakkeres tynnere ut over tilstøtende flater	 Avdunstes til matt
--	--	--	--	--



#### Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.



Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.


Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.













## Flekkklakking


### Glasurit® 55-serie 2-sjiktts Dekklakk Perleeffekt

<b>Glasurit® 55-serie 2-sjiktts Dekklakk Perleeffekt</b>	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar
--	--	--



 1	 Avdunstes til matt	 1	 Avdunstes til matt	 1/2	 Avdunstes til matt
--	---	--	---	--	---

<b>923-Glasurit® MS / HS Klarlakk</b>	 Se teknisk datablad	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 30 min. v/ 60°C
---------------------------------------	--	--	--	---



#### Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

