











### Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk

# G / T

- Bruksområde:** Direkte glans HS uni-farge baselakk
- Egenskaper:** Høyt tørrstoffinnhold; effektiv; utmerket værbestandighet, bestandig mot gulning, hardhet; meget god herderegenskaper; god glans og fyllkraft
- Bemerkninger:**
- Bruk herder og tynner avhengig av temperatur og størrelse på objektet som skal lakeres.
  - Basefargene må ikke brukes alene, må alltid blandes med 522-M0 Mixeklarlakk!

	<b>Lakksystem</b>	<b>RATIO HS</b>		
	<b>VOC (RFU)</b>	> 420 g/l	<b>Dekningsgrad:</b>	390 m <sup>2</sup> /l ved 1 µm
	<b>Blandingsforhold</b>	Vekt som angitt i mixeformel. 2 : 1 + 10%, bruk målestav 100% etter vol. Serie 22		
	<b>Herder</b>	50% etter vol. 929-93/-91/-94		
	<b>Tynner</b>	10% etter vol. 352-91/-50/-216		
	<b>Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C</b>	ca. 20 – 22 s	<b>Potlife ved 20°C:</b>	2-3 t
	<b>Overliggende kopp Sprøytetrykk</b>	HVLP sprøytepistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar ved dysa	Konvensjonell pistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar	
	<b>Antall strøk</b>	2	<b>Film tykkelse:</b>	50 - 70 µm
	<b>Pensel</b>	4 : 1 med 929-13 + 5% 522-78		
	<b>Herder:</b>	<u>normal</u>	<u>hurtig</u>	<u>langsom</u>
	<b>Tørking ved 20°C Tørking ved 60°C</b>	8 t 30 min.	6 t 20 min.	10 t 35 min.
	<b>Infrarød (kortbølge) Infrarød (mellombølge)</b>	8 min. 10 - 15 min.		

#### Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

