Teknisk informasjon

55-9190

01/2015

Glasurit® Samtsilber

Egenskaper: Baselakk som inneholder ekstremt fine aluminium partikler. Gir en kromlignende glanset overflate. Overflaten må være ensartet, svart og jevn for å få ønsket effekt.

Underlag:

- Utherdet gammel lakk
- Glasurit® 285- HS grunnfyllere
- Glasurit® 285-, 801- grunnfyllere
- Glasurit® 285- fyller

Rengjøring	**541-5 Glasurit® Silikonfjerner**	1 x	tørkes tørt	P400 - P500	P 800	**541-5 Glasurit® Silikonfjerner**	1 x	tørkes tørt	

Grunningssjikt serie 22 topplakk (svart)	**Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk**	**929-Glasurit® HS Dekklakkherder**	**352-Glasurit® Tynner**	2:1 + 10% målestav	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	2	30 min. v/ 60°C	7-10 min.	P3000 3M-Trizact	

eller

Grunningssjikt serie 55 baselakk (mixeformel step 1)	**Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk**	**352-Glasurit® Tynner**	2:1 målestav	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	2	ca. 10 min.	

Baselakk	**Glasurit® 55-9190 2-sjikts Dekklakk (Mikseresept Step 2)**	**929-Glasurit® HS Dekklakkherder**	100: 5	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	3 - 4 tynne	ca. 10 min.	

eller

Glasurit® 55-9190 2-sjikts Dekklakk (Mikseresept Step 2)	**929-Glasurit® Herder VOC**	100 : 4	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	3 - 4 tynne	ca. 10 min.	

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

Teknisk informasjon

55-9190

01/2015

Glasurit® Samtsilber

Klarlakk	**923-255** **Glasurit® HS** **Multi-Klarlakk**	**929-** **Glasurit® HS** **Dekklakkherder**	**352-** **Glasurit® Tynner**	2:1 + 10% målestav	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	2	30 min. v/ 60°C	7-10 min.

eller: Glasurit® 923-MS/HS eller VOC klarlakker

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.