








Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk Metallik/Solid/Perleeffekt

G / T

- Bruksområde:** Metallic og uni farger baselakk / klarlakk finish
Vått-i-vått med: Glasurit® 923- klarlakk
- Egenskaper:** Meget god dekkevne, korte avdunistingstider, meget effektiv
- Bemerkninger:**
- Bruk kun klarlakk som er anbefalt for serie 55 baselakker.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Lakksystem | RATIO Classic | |
| | VOC (RFU) | > 420 g/l | Dekningsgrad: 115 m ² /l ved 1 µm |
|  | Blandingsforhold | 2 : 1 100% etter vol. serie 55 Metallic/uni | |
|  | Tynner | 50% etter vol. 352-50/-91/-216 | |
|  | Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C | ca. 18 - 22 s | Potlife ved 20°C: 48 t for sprøyteferdig blanding |
|  | Overliggende kopp Sprøytetrykk | HVLP pistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar ved dysa | Konvensjonell pistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar |
|  | Antall strøk | 2 (til dekkende) + ½ til å matche effekt | Film tykkelse: ca. 15-20 µm |
|  | Avdunsting ved 20°C | ca. 10 min. til matt | |

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

