










## Glasurit® Serie 90 Baselakk fabrikkpakke

G / T

## Bruksområde:

Blanding med Serie 90 fabrikkfarge med 90-M4 vannbasert mikselakk (f.eks.med fargen TOY 8Y0). Følg blandeforholdene på etiketten!

Blandingen kan lagres i 6 mndr dersom den oppbevares i en plastkanne eller i bokser som er lakkert innvendig.

	<b>Lakksystem</b>	<b>RATIO Aqua</b>	
			<b>Dekningsgrad:</b> 130 m <sup>2</sup> /l ved 1 µm
	<b>Blandingsforhold</b>	2 : 1 100 % av volum (Serie 90-farge fabrikkpakke med 90-M4)	
	<b>Tynner</b>	50% etter vol. 93-E3 tynner ( <b>røres om UMIDDELBART etter tilsetning av tynner</b> )	
	<b>Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C</b>	ca. 18 – 24 s	<b>Potlife ved 20°C:</b>
	<b>Overliggende kopp Sprøyetrykk</b>	HVLP sprøytepipistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar ved dysa	Konvensjonell sprøytepipistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	<b>Antall strøk</b>	2 (sprøytes til dekkende) + ½ til å matche effekt	<b>Film tykkelse</b> 10-15 µm
	<b>Avdunsting ved 20°C</b>	ca. 5 min. etter hvert strøk.	
	<b>Mellomtørking Tørking ved 20°C Blåses tørr med Dry Jet</b>	Avdunstes til matt flate etter hvert strøk.	
	<b>Sliping</b>	Fjern støvlommer ved å slippe tørt; tåkesprøytes deretter ut over skadestedet.	

## Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.d ) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

