

Glasuret® Baselakk

90- Limited Edition

90- Magic Collection

G / T

- Bruksområde:** 90-Serie baselakk-/klarlakk-finisher som kun kan reproduseres med sjeldent brukte pigmenter. Disse pigmentene er ikke tilgjengelige som blandefarger til mixemaskinene. Fargene er kun tilgjengelige som ready-mixede farger fra de respektive business partnere.
- Egenskaper:**
- Spesialfarge-finisher som kun kan reproduseres med sjeldent brukte pigmenter.
 - "Glasuret Magic Collection"-farger for å skape spesielle fargeeffekter.
- Bemerkninger:**
- Avdunstingstidene kan reduseres betraktelig ved bruk av riktig blåseutstyr.
 - Avdunstingstid før påføring av 923- klarlakker: 2 - 3 min. (til overflaten er matt).

	Lakksystem		
	Step 1	Vennligst søk i fargedatabasen etter fargekoden for å sjekke om en spesifikk grunnfarge er nødvendig for "Step 1" for å reprodusere den ønskede fargen.	
	Blandingsforhold	2 : 1 100% by vol. 90- , inkluderer 11- Limited Edition, mixelakk 90-M4 og flere basefarger, hvis nødvendig.	
	Tynner	50% av vol. 93-E3 Viskositetstilsetning * (røres om UMIDDELBART etter tilsetning av viskositetstilsetning)	
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C	ca. 18 – 24 s	Brukstid ved 20°C Blandingen vil holde seg i en uke når den oppbevares i plastikkbeholdere eller bokser som er lakkert på innsiden.
	Overliggende kopp Sprøytetrykk	HVLP-pistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar ved dysa	Konvensjonell pistol 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar
	Antall strøk	Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2	Sjikttykkelse: 10-15 µm
	Avdunsting ved 20°C	Ca. 5 min. etter hvert strøk.	
	Mellomtørking Tørring ved 20°C Blåses tørr med Dry Jet	Avdunstes til matt etter hvert strøk.	
	Sliping	Fjern støvkorn ved tørrsliping; basen påføres forsiktig med et tåkestrøk etterpå.	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

