








Glasurit® PKW-grunnfyller - lys beige

G / G

- Bruksområde:** Grunning
- Egenskaper:** Meget god rustbeskytter
- Bemerkninger:** **For stål, aluminium og rustfritt stål.**
Må ikke oversprøytes med polyester sparkel!
Må ikke brukes under 176-72!
Kan også brukes som grunner sammen med Glasurit 352-228 Aktivator. Se Teknisk informasjon for 283-150 i kapittel G/GF.
Ikke overlakkerbar med Serie 90!

	Bruksområde	Grunning	
	Blandingsforhold	1 : 1 100% etter vol. 283-150	
	Herder	100% etter vol. 352-230	
	Tynner		
	Potlife ved 20°C	7 dager	
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C	15 s	
	Overliggende kopp Sprøytetrykk	HVLP sprøytepestol: 1.3 - 1.8 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar ved dysa	Konvensjonell pistol 1.3 -1.8 mm 2.0 bar
	Antall strøk	1-2	
	Film tykkelse	10-15 µm	
	Avdunsting ved 20°C	ca. 10 min.	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategorie: IIB.c III) i sprøyteferdig form er max 780 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 760 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

