










Glasurit® 2K SF Grunning

G / G

- Bruksområde:** Grunning for påføring under 1006-26
- Egenskaper:**
- Meget gode anti-rustegenskaper
 - Isolerende grunning
- Bemerkninger:** For stål, aluminium og galvanisert stål.

	Bruksområde	Grunning	
	Lakksystem	S 1	
			Dekningsgrad: 400 m ² /l ved 1 µm
	Blandingsforhold	4 : 1 : 1 100% ved vol. 285-26	
	Herder	25% ved vol. 929-26	
	Tynner	25% ved vol. 352-50 /-91 /-216 352-10/ -30/ -40	
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C	18 – 22 s	Bruktid ved 20°C: 3,5 timer
	Overliggende kopp Sprøytestrykk	HVLP-pistol: 1.7 – 1.9 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar ved munnstykke	Høytrykkspistol: 1.6 – 1.8 mm 2.0 bar
	Antall strøk	1	
	Film tykkelse	20 – 25 µm	
	Tørking ved 60°C	20 min.	
	Infrarød (kortbølge)	11 min.	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/II B(c I)(540)520: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.c I) i sprøyteferdig form er max 540 g/ltr med VOC. VOC innholdet til dette produktet er 520 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

