

Glasureit® 1K Grunnfyller, mørkegrå, vannfortynnbar

G / GF

Bruksområde:

Vannbasert grunnfyller
Sealer for dårlig herdet gammel lakk
Sealer for TPA underlag
Kan brukes som kontrollfarge (1:1 med Glasurit® 93-E3)

Egenskaper:

Inneholder mindre enn 5% organiske løsemidler

Bemerkninger:

- Minste sprøytetemperatur i verkstedet: 15°C.
- Tørketid avhenger i stor grad av temperatur, fuktighet, luftsirkulasjon og filmtykkelse.
- Dypp sprøytetipshodet i vann når den ikke er i bruk.
- Bruk 700-1 for å rengjøre arbeidsutstyret før sprøyting.
- Lakkrester og spillvann samles, behandles med 700-7 koaguleringsmiddel og håndteres som avfall – se relevant Teknisk Informasjon.
- Bruktid: 18 mndr.

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.











2004/42/II B(c I)(540)180: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.c I) i sprøyteferdig form er max 540 g/ltr med VOC. VOC innholdet til dette produktet er 180 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techno.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.



Glasurit® 1K Grunnfyller, mørkegrå, vannfortynnbar

G / GF

	Lakksystem		
			Dekningsgrad: 366 m ² /l ved 1 my
	Tynner	+ 10% 93-E3	
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C	25 – 35 s	Potlife ved 20°C: 7 dgr
	Overliggende kopp Sprøytetrykk	HVLP-overliggende kopp: 1.7 - 1.9 mm 2.0 – 3.0 bar / 0.7 bar ved dysa	Konvensjonell pistol: 1.6 -1.8 mm 2.0 bar
	Antall strøk	2	
	Film tykkelse	40 - 60 my	
	Avdunsting ved 20°C	ca. 5 min. mellom strøkene, avdunstes til matt	
	Tørking ved 20°C Tørking ved 60°C	2 t; temperatur min. 20°C, fuktighet max. 50% 30 min.	
	Infrarød (kortbølge) Infrarød (mellombølge)	3 min. 50% + 5 min. 100% 15 - 20 min.	
	Sliping: manuell	P800	
	Excentersliper	P400 - P500 Rengjøres igjen med Glasurit® 700-1 rengjøringsmiddel	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/II B(c I)(540)180: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.c I) i sprøyteferdig form er max 540 g/ltr med VOC. VOC innholdet til dette produktet er 180 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techno.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

