












Glasurit® PKW-grunnfyller - lys beige

G / GF

Bruksområde:	Grunning/grunnfyller
Egenskaper:	Meget god rustbeskytter, enkel og rask sliping
Bemerkninger:	For stål, aluminium og rustfritt stål. Må ikke oversprøytes med polyester sparkel! Må ikke brukes under 176-72! Ikke overlakkerbar med Serie 90!

	Bruksområde	Grunnfyller	Grunning
	Blandingsforhold	2:1+10% 100% etter vol. 283-150	1:1+30% 100% etter vol. 283-150
	Herder	50% etter vol. 352-228	100% etter vol. 352-228
	Tynner	10% etter vol. 352-91/ -50/ -30/ -10	30% etter vol. 352-91/ -50/ -30/ -10
	Potlife ved 20°C	48 t	48 t
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C	16-17 s	14 s
	Overliggende kopp Sprøytestrykk	HVLP sprøytepistol: 1.3 - 1.8 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar ved dysa	Konvensjonell pistol 1.3 -1.8 mm 2.0 bar
	Antall strøk	4	1-2
	Film tykkelse	30-35 µm	10-15 µm
	Pensel		2 strøk uten tynner
	Avdunsting ved 20°C		ca. 10 min.
	Tørking ved 20°C Tørking ved 60°C	60 min. 20 min.	
	Infrarød (kortbølge) Infrarød (mellombølge)	3 min. 5–10 min.	
	Sliping	P 800	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.c III) i sprøyteferdig form er max 780 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 760 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

