

Glasurit® MS Klarlakk











G / K

Bruksområde: MS klarlakk for baselakk/klarlakk system

Egenskaper: Forholdsvis høyt tørrstoffinnhold (medium solid), utmerket værbestandig og motstandsdyktig mot gulning, utmerket hårdhet, tørker raskt og motstandsdyktig mot tape

Bemerkninger:

- Velg herder og tynner etter temperatur og størrelse på objektet som skal lakeres.

	Lakksystem		
	VOC (RFU)	> 420 g/l	Dekningsgrad: 220 m ² /l ved 1 µm
	Blandingsforhold	2 : 1 + 10% 100% etter vol. 923-155	
	Herder	50% etter vol. 929-91/-93/-94	
	Tynner	10% etter vol. 352-91/-50/-216	
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C	16 - 18 s	Potlife ved 20°C: 3 t
	Overliggende kopp Sprøytetrykk	HVLP pistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar ved dysa	Konvensjonell pistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Antall strøk	2	Film tykkelse: 50-60 µm
	Avdunsting ved 20°C	ca. 5 min etter hvert strøk	
	Tørrking ved 20°C Tørrking ved 60°C	5 t 30 min.	
	Infrarød (kortbølge) Infrarød (mellombølge)	8 min. 10-15 min.	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

