

Glasurit® Multi Strykeplast

G / S

Bruksområde:

Grov og fin sparkel som påføres med pensel
Utjevning av profiler og konturer
Kan også brukes som rask polyester sprøytetryll
Universell bruk: stål, galvanisert stål, aluminium uten grunning

Egenskaper:

Høyt tørrstoffinnhold, tørker raskt, enkel å slippe

Bemerkninger:

- Sparkel og rød herderpasta blandes godt før bruk (homogen farge uten marmoreffekt).
- Blandes i plastboks, påføres med flat pensel.
- Rengjøres med 352-10, -50 etter bruk.
- Kun 400 my pr strøk; herdermengde må ikke overstige 3%. Peroksydoverskudd fører til misfarging av lakkflaten.
- På uferdig herdet gammel lakk og e-belagte OEM deler, store områder rundt skadestedet slipes ned til bart metall. Sparkelen brukes bare på bart metall.
- Bruk ikke sparkelen på syrebehandlet flate eller på flater grunnet med syre-katalyserte produkter (syregrunning).

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.










2004/42/II(b)(250)180: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.b) i sprøytedeferdig form er max 250 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 180 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsperson. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.



Glasurit® Multi Strykeplast

G / S

	Bruksområde	Pensel	Sprøyte
	Lakksystem		
	Blandingsforhold	100 % 839-85	100 % 839-85
	Herder	2-3 % 948-36	2-3 % 948-36
	Tynner	max. 4 % 352-10, -50, ved behov	max. 4 % 352-10, -50
	Potlife ved 20°C	5 min.	5 min.
	Pensel	2-3 ggr	
	Overliggende kopp Sprøytetrykk		2 - 3 mm 2 - 3 bar
	Tørking ved 20°C Tørking ved 60°C	30 min.	30 min.
	Infrarød (kortbølge) Infrarød (mellombølge)	5-7 min. 10-15 min.	5-7 min. 10-15 min.
	Excentersliper	P80 581-90 Kontrollfarge P150 / P240	P80 581-90 Kontrollfarge P150 / P240

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/II(b)(250)180: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.b) i sprøyteferdig form er max 250 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 180 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

