






### Glasurit® PRO Active Wipes

# G / D

- Bruksområde:** Glasurit® PRO Active Wipes er ment for bruk på rengjorte bare metallflater som stål, galvanisert stål og aluminium.
- Egenskaper:** Takket være deres kjemiske reaksjon i kontakt med metallflater, øker Glasurit® PRO Active Wipes korrosjonsmotstanden og vedheften av lakksystemet som skal påføres.
- Bemerkninger:**
- Overlakkerbar med alle Glasurit® grunningsmaterialer, unntatt polyestersparkel og vannbaserte produkter (176-72).
  - Kan ikke overlakkes direkte med baselakk eller topplakk.
  - Hvis du ønsker å gjenbruke kluter i løpet av same arbeidsdag, kan du oppbevare dem i en lukket beholder eller plastpose som kan forsegles. Dette vil forhindre at klutene tørker ut. Brukte kluter skal ikke tilbake i originalembalansen.

	<b>Lakksystem</b>	Overhold prosessrelaterte forskrifter. Kun til bruk på rengjorte bare metallflater.
		<b>Dekningsgrad:</b> maks 3m <sup>2</sup> per klut
	<b>Skru korken godt på</b>	Lukk beholderen umiddelbart etter at du har tatt en PRO Active Wipe for å beskytte de andre klutene fra å tørke ut.
	<b>Rengjøring</b>	700-10, 700-1 (se relevant omlakkeringsystem)
	<b>Bruksområde</b>	Våt hele den bare metallflaten jevnt med 360-100. (Tørk med overlappende enkle tverrgående strøk.) Overflaten må holdes fuktig i minst 1 minutt. Dette er avgjørende for at den kjemiske reaksjonen blir fullført, og at det dannes et passiveringslag.
	<b>Avdunsting ved 20°C</b>	Matt overflate Maks. 8 t
		Kan overlakkes med alle Glasurit® grunninger, se teknisk datablad eller lakkeringsystemer.

**Sikkerhetsveiledning:**

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

**2004/42/IIIB(c III)(780)8:** EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategorie: IIB.c III ) i sprøyteferdig form er max 780 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 8 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techno.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

