












Glasurit® plasttilsetning

G / T

Bruksområde: Tilsetning som gjør Glasurit Non-Sanding-Filler egnet for direkte påføring på alle lakkerbare plastikkunderlag som normalt brukes i bilindustrien.

Egenskaper: Lett å blande

- Bemerkninger:**
- Ingen tilsetning for lakkering av GRP er nødvendig
 - Produktet kan også påføres tilgrensende e-coated nye deler, hvis nødvendig.
 - Tilsetning av 522-10 fører ikke til vedheft på ulakkerbar ren polypropylene (PP) og polyethylene (PE)

	Lakksystem	S 3	
	Blandingsforhold	3 : 1 : 1 100% av vol.	285-31, -38, -49, -95, -0
	Herder	33% av vol.	929-56, -55
	Tynner	33% av vol.	522-10
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C	14 – 20 s	Brukstid ved 20°C: 1 – 2 timer
	Overliggende kopp Sprøyetrykk	HVLP-pistol: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar ved dysa	Konvensjonell pistol: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Antall strøk	½ + 1 (sparkelområde / hele flaten som skal lakkeres) Sjiktkykkelse: 20 – 35 µm	2 Sjiktkykkelse: 40 – 60 µm
	Avdunsting ved 20°C	15 – 20 min.	-
	Tørking ved 60°C	-	25 min.
	Sliping: manuell	-	P500 - P800
	Excentersliper	-	P400 - P500

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

