

Glasureit® Lufttørkingstilsetning

G / Z

- Bruksområde:** Tilsetning for akselerert lufttørking av Glasureit® 2-komponents standard VOC-klarlakker på vertikale og horisontale flater.
Ved hjelp av 523-65 oppnås en støvfri overflate raskere. Slipeegenskaper og polerbarhet vil bli betydelig forbedret, og monteringsstiden kortere. 523-65 er spesielt egnet for verksteder som ønsker å spare energi og tørke klarlakken ved en paneltemperatur under 60°C. 523-65 kan bidra til å redusere arbeidstidene i kombiboks og tørkeovn. 523-65 er spesielt egnet for små reparasjoner.
- Egenskaper:** Kortere tørketid ved romtemperatur
Forbedret overflatetørking, herding og polerbarhet
- Bemerkninger:** Bruk Glasureit 523-65 Air-Drying Additive kun ved romtemperaturer > 20°C
Omgivelsestemperatur og sjikttykkelse kan i stor grad påvirke tørkeatferden.
523-65 reduserer brukstiden.

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.









Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.



Glasurit® Lufttørkingstilsetning

G / Z

	Lakksystem	Klarlakkene			
	Blandingsforhold	3 : 1 : 1 100 vol.%	923-610 923-625 923-630	2 : 1 + 10% 100 vol.%	923-144 923-155 923-255
	Herder	33 vol.%	929-61	50 vol.%	929-91
	Tynner	33 vol.%	523-65	10 vol.%	523-65
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C	Avhengig av produkt: 18 - 21 s		Bruktid ved 20°C	15 - 60 min
	Overliggende kopp Sprøytetrykk	Se teknisk datablad for produktet som 523-65 brukes i.			
	Antall strøk	1 ½ uten mellomliggende avdunstingstid	Sjiktskykkelse	ca. 50 µm	
	Tørking		20° C	40° C	60° C
		923-144			
		Støvfri etter	20 - 30 min	10 - 20 min	< 10 min.
		Polerbar etter	1 - 2 h	2 - 3 h	ca. 10 min
		923-155			
		Støvfri etter	25 - 35 min	15 - 20 min	10 - 15 min
		Polerbar etter	3 - 4 h	2 - 3 h	1 - 2 h
		923-255			
		Støvfri etter	35 - 45 min	20 - 30 min	15 - 20 min
		Polerbar etter	ca. 4 h	3 - 4 h	2 - 3 h
		* Sprøytekabin med sirkulerende luft			
		** Ventetid ved romtemperatur etter overflatetørking i ovn			

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.


Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.



Glasurit® Lufttørkingstilsetning

G / Z

	Tørking	20° C	40° C	60° C
923-610				
Støvfri etter		20 - 30 min *	10 - 15 min	< 10 min
Polerbar etter		2 - 3 h	1 h **	1 h **
923-625				
Støvfri etter		25 - 35 min *	15 - 20 min	10 - 15 min
Polerbar etter		3 - 4 h	1.5 h **	1.5 h **
923-630				
Støvfri etter		35 - 45 min *	20 - 25 min	15 - 20 min
Polerbar etter		4 h	2 h **	2 h **
* Sprøytekabin med sirkulerende luft ** Ventetid ved romtemperatur etter overflatetørking i ovn				

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

