

Glasurit® Anti-silikon tilsetning





G / T

Bruksområde:

For å unngå kratere forårsaket av silikon (fuktskader)

Bemerkninger:

- 580-100 må aldri tilsettes inne i sprøyteboksen. Kluter med Antisilikon tilsetning må fjernes umiddelbart
- Når du har brukt 580-100 Antisilikon tilsetning i det første strøket, må den også brukes i alle etterfølgende strøk (med minimum samme mengde).
- **Ikke** bruk 580-100 i Glasurit VOC klarlakk og 22 serie HS 2K topplakk, VOC, 22 VOC MC600 !

	Lakksystem	
	Blandingsforhold	2-5% (maximum) med 580-100 tilsettes i sprøyteferdig produkt
	Herder	
	Tynner	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

