






























Glasurit® RATIO Aqua

Egenskaper: Serie 90 reparasjonsmetode for en rask, økonomisk kvalitetslakkering i samsvar med internasjonal VOC regulering.

Rengjøring	700-10 Glasurit® Avfettings- og rengjøringsmiddel	 1 x	 tørkes tørt	Mekanisk rustfjerning av skadesteder	 P16-P150	700-10 Glasurit® Avfettings- og rengjøringsmiddel	 1 x	 tørkes tørt		
	Sparkel (grov + fin)	839-20 / 20K Glasurit® Ratio- sparkel - hvit	948-36 Glasurit® Herderpasta - rød	 + 2-3%	 20-30 min. v/ 20°C	 4 min.	 P80/ P150 grov sliping	 P240/ P320 finsliping	700-1 Glasurit® Rengjøringsmiddel	 1 x
Grunning		283-150 Glasurit® PKW- grunnfyller - lys beige	352-230 Glasurit® Tilsetning - fargeløs	 1:1 målestav	 HVLP 1.3-1.7 mm 2.0-3.0 bar	 1 tynt 10 - 15 µm	 10-15 min. v/ 20°C			
	Grunnfyller	285-505, -555, -655 Glasurit® HS Grunnfyller	929-55, -56 Glasurit® HS Fyllerherder	352- Glasurit® Tynner	 4:1:1 målestav	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	 2 50 - 70 µm	 20 min. ved 60°C	 P400 - P500	 700-1 1x
Eller alternativt: Glasurit® Grunnfyller 285-700 /-730 /-790										
Baselakk	Glasurit® 90- serie 2-sjikts Dekklakk	93-E3 Glasurit® Viskositets- tilsetning	 2:1 målestav	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 + 1/2	 Avdunstes til matt mellom hvert strøk og før				
	Klarlakk	923-335 Glasurit® HS Multi-Klarlakk VOC	929- Glasurit® Herder VOC	352- Glasurit® Tynner	 2:1 + 10% målestav	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 30 min. v/ 60°C		

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

