

22-1235

Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk VOC

A brand of BASF –
We create chemistry

Bruksområde:	Direkte glans HS uni-farger topplakk
Egenskaper:	Høyt tørrstoffinnhold; effektiv; utmerket værbestandighet, motstandsdyktig mot gulning, hårdhet; meget god herding; meget god glans og fyllkraft
Bemerkninger:	• Vellg herder og tynner etter temperature og størrelse på objektet.

		2 : 1 + 10%, bruk målestav		
	Blandingsforhold	100 % etter vol.	22-1235	
	Herder	50 % etter vol.	929-33, -31, -34	
	Tynner	10 % etter vol.	352-91, -50, -216	
	Sprøyteviskositet ved 20°C DIN 4:	20-24 s	Potlife ved 20°C	2 t

Bruksområde:		Konvensjonell pistol	HVLP overliggende
Sprøytetrykk	bar	2	2-3
ved dysa	bar		0,7
Nozzle size		1,3-1,4	1,3
Antall strøk		2	
Avdunsting ved 20°C	min	ca. 5 min etter hvert strøk	
Film tykkelse:	µm	50-70	
Instruksjoner av lakkering		Alternativt: ½ + 1 Antall strøk kan sprøytes på vertikale flater (unødvendig med avdunsting mellom strøkene, ca. 50 µm).	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

22-1235

Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk VOC



A brand of BASF –
We create chemistry



Tørking ved 20 °C 8 t

Tørking ved 60 °C 30 min



Infrarød (kortbølge) 8 min

Infrarød (mellombølge) 10-15 min

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

09/2021