

22-PT 9051M

22 Line rally black mat

A brand of BASF –
We create chemistry

Bruksområde:	ProClass - 22 Line ferdig blandet farge.
Egenskaper:	Effektiv topplakk - sort matt.
Bemerkninger:	<p>Bland kun med ProClass herder P-H-430 og ProClass tynner P-R-120. På matte overflater er det ikke mulig</p> <ul style="list-style-type: none"> • å fjerne støv og urenheter med polering fordi polish forandrer glansgraden. Derfor er det veldig viktig å være ekstra varsom og grundig ved rengjøring og påføring. • å flekke ut 22-PT 9051M fordi filmtykkelsen i utflekkingsområdene varierer og dette påvirker glansgraden. Påfør derfor alltid 22-PT 9051M på hele panelet.

2:1+10 %**Blandingsforhold**

100 % etter vol.

22-PT 9051M

**Herder**

50 % etter vol.

P-H-430
ProClass Topplakk herder, medium**Tynner**

10 % etter vol.

P-R-120
ProClass Tynner, medium**Sprøyteviskositet ved 20°C DIN 4:**

20-22 s

Potlife ved 20°C

2 t

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.



2004/42/IIIB(e)(840)700: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i sprøyteferdig form er max 840 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 700 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

22-PT 9051M

22 Line rally black mat

A brand of BASF –
We create chemistry

Bruksområde:		 Konvensjonell pistol	 HVL overliggende
Sprøytetrykk	bar	2	2
ved dysa	bar		0,7
Nozzle size		1,3-1,4	1,3
Antall strøk		2	
Avdunsting ved 20°C	min	Avluft mellom hvert strøk og før tørking. Etter det første strøket, avluft i 10 - 15 min, etter det andre strøket 15 - 20min. Ikke avluft mer enn 25 minutter mellom hvert strøk.	
Film tykkelse:	µm	50-70	



Tørking ved 20 °C 8 t

Tørking ved 60 °C 30 min



Infrarød (kortbølge) 8 min

EndRemark

Matte overflater kan ikke poleres for å fjerne støv og urenheter.

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIB(e)(840)700: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i sprøyteferdig form er max 840 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 700 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.