



90-M 4 tropical

90-serie 2-sjikts Dekklakk Metallik/Solid/Perleeffekt

Bruksområde:	Metallic- og solidfarge baselakk / klarlakk finishing. Vått-i-vått med Glasurit 923- klarlakk.
Egenskaper:	Meget god dekkeevne, meget effektiv. Vannbasert, mindre enn 10% organiske løsemidler.
Bemerkninger:	<ul style="list-style-type: none"> • Blandeformler med 90-M4 / 90-M4 tropical og basefarger finnes til hele spekteret av farger til autolakkering. • Ved ganske høye temperaturer eller ved lakkering av store flater, er det mulig å erstatte 90-M4 med 90-M4 tropical, og samtidig erstatte 93-E3 Viskosetilsetning med 93-E3 tropical. • Blandinger kan holde seg i opp til 6 måneder hvis de oppbevares i plastikkbeholdere eller bokser som er lakkert på innsiden. • Bruk 93-IC 330 hvis anbefalt av bilprodusenten (se Teknisk Informasjon). • Avdunstingstider kan reduseres betraktelig ved bruk av egnede blåsere. • Avdunstingstid før bruk av 923- klarlakk: 2-3 min. (til overflaten er matt). • Ved bruk av hvite farger med høy viskositet kan blandingsforholdet endres til 100 : 80.



Dekningsgrad 130 m²/l ved 1 µm

2:1



Blandingsforhold 100 % etter vol.

90-serien Metallic/Solide (iht. mixformel)



Tynner 50 % etter vol.

93-E 3, -E 3 tropical

(røres om UMIDDELBART etter tilsetning av tynner)

Ved bruk av 90-M4 tropical i mixformelen, må 93-E3 tropical brukes.

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.



Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.



90-M 4 tropical

90-serie 2-sjikts Dekklakk Metallik/Solid/Perleeffekt

Bruksområde:	 Konvensjonell pistol	 HVLP overliggende
Sprøytetrykk	2 bar	2-3 bar
ved dysa		0,7 bar
Nozzle size	1,3-1,4 mm	1,3
Antall strøk	2 (sprøytes til dekkende) + ½ for å matche effekten	
Avdunsting ved 20°C	Ca. 5 minutter etter hvert strøk.	
Film tykkelse:	10-15 µm	



Tørring ved 20 °C

Avdunstes til matt flate etter hvert strøk.



Sliping

Støvlommer kan slipes tørt, deretter tåkesprøytes utover skadestedet.

Please note: For automotive refinish, repair instructions of vehicle manufacturers, in particular regarding installed sensor technology, must always be observed in addition to the processing instructions given within this document

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.